






ООО «Юнайтед Бизнес Групп»
Россия, Новосибирск, ул.Сухарная 35, корпус 13А.
Тел.+7 (383) 263-0829,
Тел (Fax) +7 (383) 225-20-90
web. сайт: <http://жидкая-кровля.рф>
электронная почта: sale@teplokraska.com
ИНН / КПП 5407471154 / 540701001



ЮБИГРУНД®

полимерная гидроизоляция

Дата редакции: 24.07.2021 года **ИНСТРУКЦИЯ** по нанесению
Полимерной гидроизоляции ЮБИГРУНД®
(модификация - Жидкая кровля)



Гидроизоляция «Жидкая кровля ЮБИГРУНД®» обладает высокой адгезией практически ко всем строительным материалам.

Изоляционные работы проводить на поверхностях с температурой от +5°C до +50°C.

Температура эксплуатации Полимерной гидроизоляции ЮБИГРУНД® составляет от -70 °С до +150 °С.

1. Подготовка поверхности: Удалить рыхлые участки, расшить трещины, удалить маслянистые включения, бетон очистить от цементного «молочка».

С поверхности следует тщательно удалить мусор и пыль при помощи метелок, щеток или воздуходувок. При сильном загрязнении поверхности используйте мойки высокого давления. **Предварительно загрунтовать поверхность.** Грунтовку можно самостоятельно подготовить, используя гидроизоляционный состав ЮБИГРУНД®, разведённый водой (1 кг состава + 0,5 л воды). Расход грунтовки зависит от пористости поверхности.

2. Подготовка гидроизоляционного состава ЮБИГРУНД®: Гидроизоляционный состав ЮБИГРУНД® – готов к применению, его необходимо **тщательно перемешать** непосредственно перед нанесением на предварительно подготовленную поверхность. Если состав окажется густым для нанесения в жаркую погоду, то его можно разбавить дистиллированной водой (не более 5 %).

3. Нанесение покрытия: Работать рекомендуется широкой кистью с жёсткой щетиной, резиновым шпателем, швабрилом или безвоздушным распылителем. Работу следует проводить в сухую погоду при относительной влажности окружающего воздуха не более 90% (При большей влажности время высыхания увеличится). После предварительного грунтования поверхности нанесите первый слой материала толщиной не более 0,5 мм. Второй слой наносится после высыхания первого слоя до состояния «отлипа». При необходимости используйте дополнительные слои и армирование стеклотканью (холст, ткань). Каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном предыдущему. Общая толщина слоя сухого покрытия должна быть не менее 1,5 мм. Полная полимеризация покрытия происходит за 24 часа. Толщину слоя 1 мм можно определять толщиномером типа «малярная гребенка», расходом материала 1,5 кг на 1 м² (лабораторный расход при нанесении покрытия кистью на ровную поверхность). На расход материала влияет тип поверхности и способ нанесения. Покрытие набирает прочность в течении 7 – 14 дней.

4. Техника безопасности при работе с гидроизоляцией ЮБИГРУНД®:

4.1 Индивидуальная защита. При нормальных условиях продукт безопасен. Если помещение хорошо проветривается или работы проводятся вне помещения - респираторы не требуются. В помещении без вентиляции - использовать стандартные респираторы. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты кожи применять перчатки и защитную одежду.

4.2 Критические ситуации. При попадании продукта в глаза - промыть глаза в проточной воде в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется - проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу - промыть водой с мылом. Продукт в жидком состоянии не воспламеняется. При возгорании конструкций или сооружений, на которые нанесено покрытие, при тушении использовать воду, пену, сухие химические препараты и углекислый газ. В случае пролива продукта использовать любой впитывающий материал типа песка, грунта.

5. Условия хранения и транспортировки Гидроизоляции ЮБИГРУНД®.

Хранение материала осуществляется в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +40 °С, влажности воздуха не более 80%, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Транспортировка осуществляется любым видом транспорта при температуре выше +5 °С вдали от прямых солнечных лучей. Упаковка груза для транспортировки должна обеспечивать правильность установки ёмкостей и сохранность тары. **НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ !**

